

SketchPaint Primer – Technisch Datablad

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland



1. Beschrijving

SketchPaint Primer is een witte, sneldrogende, hoogwaardige watergedragen acryl muurprimer voor binnen en buiten. Het is geurloos, niet giftig en loodvrij. Het kan eenvoudig en spatvrij worden aangebracht, in een tot twee lagen als voorbereiding van het oppervlak voor het aanbrengen van SketchPaint. Het hecht goed op metalen en kunststof oppervlakken, dicht poreuze oppervlakken af en isoleert vlekken. SketchPaint Primer geeft een sneldrogende, flexibele, isolerende en goed hechtende verffilm met goede vul- en dekkraft. Het kan overschilderd worden met de meeste decoratieve verven op water- en oplosmiddelbasis en is uiterst geschikt voor SketchPaint. Bevat zeer weinig oplosmiddelen.

2. Gereedschap

SketchPaint Primer kan worden aangebracht met een roller voor muurverven op waterbasis. Het kan ook worden toegepast met behulp van Wagner XVLP-spraytechnologie. Reinig uw apparatuur direct na gebruik met water.

3. Ondergrond

De ondergrond moet stevig, schoon, droog en vrij van vet, stof en roest zijn. Verwijder losse verflagen en reinig oude verflagen met een verfreiniger. Vul eventuele scheuren en gaten op met een geschikt vulmiddel en schuur het oppervlak lichtjes op. Verwijder eventueel aanwezig vet, vuil en stof met water en ammoniak. Spons indien mogelijk met schoon water en laat het goed drogen. Te schilderen behang moet stevig bevestigd zijn. SketchPaint Primer kan worden aangebracht op alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton, metselwerk), vezelcement, hout en houtproducten, gipsafwerking, gipsplaten, niet-absorberende minerale en organische bestaande coatings evenals synthetische materialen (PVC, polyester, formica) en metalen (staal, zink, aluminium, gegalvaniseerd staal).

4. Toepassingsinstructies

Voor gebruik moet het product intensief worden geroerd tot een goede homogeniteit. SketchPaint Primer moet worden aangebracht bij een temperatuur boven +5°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Voor één laag is het theoretische verbruik 10m²/L, het werkelijke verbruik is afhankelijk van de staat van de ondergrond en de applicatiemethode. Bedek aangrenzende oppervlakken vooraf. Voor een mooi resultaat, breng de primer aan in lange overlappende banen van boven naar beneden. Begin aan de kant van de lichtinval en richt de punt van de roller in de richting van het rollen. Schuur de eerste laag primer lichtjes op met een schuurspons en verwijder het stof voor een betere hechting. Meestal zijn een of twee lagen voldoende. Binnen één uur kan een tweede laag SketchPaint Primer worden aangebracht. Laat de SketchPaint Primer, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid, 2 uur drogen voordat u SketchPaint aanbrengt.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.

SketchPaint Primer – Technisch Datablad



MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland

5. Gebruik

SketchPaint Primer produceert een solide, niet-poreuze, isolerende en goed hechtende verffilm. Het perfecte substraat voor onze SketchPaint. SketchPaint kan na voldoende droogtijd direct op onze SketchPaint Primer worden aangebracht.

6. Opslag

SketchPaint Primer moet koel, droog, vorstvrij en in een gesloten verpakking worden bewaard. De houdbaarheid in gesloten verpakking is ten minste 36 maanden onder de juiste opslagomstandigheden. Na gebruik goed sluiten. Na openen beperkt houdbaar.

7. Certificeringen

EU VOC-grenswaarde: (2004/42 / EG, Cat gWB, 2010): 30 g/L. SketchPaint Primer bevat Max. 30 g/L VOC.

SketchPaint Primer is conform ROHS.

Bevat geen stoffen geclassificeerd als; kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch, volgens Verordening (EG) NR. 1272/2008.

SketchPaint Primer is vrij van APEO, weekmakers, lood en asbest.

Brandklasse: B - S1, d0, in combinatie met SketchPaint.

8. Specificaties

HS-code:	320910.
Kleur:	Wit.
Glans:	Zijdeglans.
Dichtheid:	1,2 - 1,3 kg/L.
Laagdikte:	Ong. 40 mu voor één laag.
Verbruik:	Circa 10 m ² /L, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Viscositeit:	Klaar voor gebruik. Verdun indien nodig met water.
VOC:	EU-grenswaarde voor dit product (2004/42 / EG, Cat. gWB, 2010): 30 g/L. Dit product bevat maximaal 30 g/L VOC.
Verwerking:	T: > +5°C RV: <80%.
Droogtijd:	Ongeveer 30 minuten bij 20°C en 65% RV.
Volgende laag na:	Ong. 1 uur bij 20°C en 65% RV.
Gebruiksklaar na:	Ong. 2 uur bij 20°C en 65% RV.
Eenheden:	0,5 L - 1L.
Houdbaarheid:	Ten minste 36 maanden onder de juiste opslagomstandigheden. Na openen beperkt houdbaar.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.